

## Hvordan akselerere ekspansjonshastigheten ved lave temperaturer.

ISO-BLOCO One er konstruert for å ekspandere nok til å fylle fugen i løpet av 2-3 timer ved en temperatur på 20 gr. C.

Ved lave temperaturer kan derfor ekspansjonen gå sakte. Ønsker en å øke ekspansjonshastigheten kan en forsøke følgende:

- Sørg for å lagre rullene med det selvekspanderende båndet så varmt som mulig i god tid før montasje - slik at rullene er gjennomvarme.
- Eventuelt sett båndet foran byggtørkeviften noen timer før montasje.

Hvis båndet allerede er montert og elementet innsatt:

- Varm om båndet med en varmblåsepistol / føner. Pass på at avstanden mtp. smelting.
- Spray på kokende vann med en sprayflaske. Forsiktig med dette hvis det er minusgrader da et fryst bånd ikke ekspanderer før det er tint.
- Hvis ingenting hjelper, spray på et organisk løsemiddel (etanol).